

Artículo	TEMPEST
Categoría	S1 P SRC
Tallas	36 - 48
Encajar	11
Peso (la mitad par, talla 42)	520 gr
Metal free	Si
Certificación	CE



E-LITE collection

CORTE	serraje perforado
FORRO	de poliamida, con absorción rápida de la humedad, antibacteriana, altamente transpirable. Asegura mayor confort durante toda la jornada laboral. Óptima resistencia a la abrasión.
PUNTERA	no magnético, en material compuesto, 50% más ligero que el acero
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	No magnético, en material compuesto, 40% más ligero y más flexible que las láminas de acero. Al mismo tiempo que se garantiza una mayor protección cubriendo 100% de la superficie. Certificado EN ISO 12568:2010
PLANTILLA	espuma de poliuretano de 10 mm, forrado con tejido antibacteriano
SUELA	una óptima absorción de las tensiones en la columna vertebral, a través del uso de espuma de PU efecto de la memoria y de la superficie cóncava combinada

	Exigencia	Resultados
	EN ISO 20345:2011	obtenidos
CORTE		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h $\geq 0,8$	5,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq ≥ 15	47,8
FORRO		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h ≥ 2	11,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq ≥ 20	97,7
PUNTERA		
Resistencia al impacto: luz libre	mm ≥ 14	14
Resistencia a la compresión: luz libre	mm ≥ 14	14
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN		
Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
RESISTENCIA ELECTRICA		
- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	M Ω $\geq 0,1$	300
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	M Ω ≤ 1000	650
SUELA		
Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm ³ ≤ 150	45
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm ≤ 4	1,5
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	% ≤ 12	1,1
Absorción de energía en el talón	J ≥ 20	23
Coefficiente de adherencia de la suela sobre		
suelo en acero lubricado por glicerina	talón a 7 ° $\geq 0,13$	0,15
suelo en acero lubricado por glicerina	en el plan $\geq 0,18$	0,19
Coefficiente de adherencia de la suela sobre		
suelo de cerámica lubricados por el detergente	talón a 7 ° $\geq 0,28$	0,33
suelo de cerámica lubricados por el detergente	en el plan $\geq 0,32$	0,46

*Permanente SIN todos los decimos se servidos. Los datos presentados en esta hoja de datos están sujetos a cambios sin previo aviso de todos a la evolución de los materiales y datos. versión 1.1

